

TERMO PRODUCTS

TERMOFIX

1600°C

**TERMÉKLEÍRÁS**

A Termofix 1600°C szervesetlen szilikát alapú egykomponensű tűzálló tömítőanyag. Kandallók, kályhák, kémények és tűzálló téglák javításánál használható.

TULAJDONSÁGOK

Szagtalan.

- Azbesztet nem tartalmaz.
- A függőleges fugákban nem csúszik.
- Kitűnően tapad az építőanyagok többségéhez (betonhoz, alumíniumhoz, samott téglához, üveghez, acélhoz, vashoz), alapozás nélkül.
- Kiváló tulajdonságokkal rendelkezik.
- Dillatációs fugák tömítésére nem alkalmas.
- Nem ellenálló a különböző időjárási viszonyokkal: esővel, hóval, végletes hőmérsékletekkel szemben.
- Ellenálló a -20°C és 1600°C közötti hőmérsékletnek.
- +5°C és +35°C közötti hőmérsékleten kell alkalmazni.
- Megfelel a REI 180 szabványnak.
- Megakadályozza a tűz, füst és gázok terjedését.
- Szín: fekete, krémfehér

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

- Ragasztásra és javításokra használható azokon a helyeken, ahol 1600°C-ig terjedő hőbírás és tűzvédelem szükséges: kéményeknél, kályhákban, tűzhelyeknél, csöveken jelentkező repedések tömítésekor.
- Betonon, alumíniumon, samott téglán, üvegen, acélon, vason keresztül is felvihető.

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

Szín	fekete
Fajsúly	1800 ± 10 kg/m ³
Hőmérsékleti állandóság	-20°C do +1600°C
Felhasználási hőmérséklet	+5°C és +35°C között
Égési hőmérséklet	nem gyúlékony és nem ég
Térfogat-változás	megközelítőleg 35%

HASZNÁLATI ÚTMUTATÁS**A felület előkészítése:**

A felületének, amelyre rá kell vinni a tömítőanyagot szilárdnak, tisztának, por- és zsírmentesnek kell lennie. Távolítsa el az összes levált és rosszul rögzített részeket. A tömítőanyag felvitele előtt nedvesítse be a felületet.

Fuga és kartus előkészítése:

Vágja le a kartust a csúcsánál, csavarja rá az adagolót, amelyet a fuga szélességétől függően kell kivágni, és helyezze rá a pisztolyra. Ha szünetel a munkavégzés, eressze el a pisztoly fogantyúját és húzza hátrafelé a dugattyút. Jól nyomja rá a tömítőanyagot a felületre, majd simítsa el kőműves spatulával vagy nedves ruhával, hogy ezáltal még a megszilárdulás előtt eltávolítsa a fölösleges tömítőanyagot. A tömítőanyag 24 órán belül köt meg, és ez alatt az idő alatt melegíthető. Szilárdulás közben kisebb repedések jelennek meg a felületen, mert az anyag összemegy. Újabb réteg felvitelével tüntethetők el, amely majd rátapad az előző rétegre. Munka után a szerszámot mossa le vízzel, mert a tömítőanyagot nehezen lehet eltávolítani ha már megszilárdult.



KISZERELÉS

- 280 ml-es kartusok (12 darab egy kartonban)
 - 200 l-es hordók
 - egyéb kiszerezés is megrendelhető
-

TÁROLÁS

12 hónapig, száraz helyen, +10 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, zárt eredeti csomagolásban.

EGÉSZSÉG, BIZTONSÁG, KEZELÉS ÉS TÁROLÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A biztonságra, biztonságos kezelésre, egyéni védőeszközök használatára, valamint a tárolásra vonatkozó további információk a legújabb védőintézkedési tájékoztatólapban találhatók. Védőintézkedési tájékoztatólap kérésre kapható. Egy példány a Termoproducts helyi értékesítési képviselőjénél is beszerezhető.

FIGYELEM!

Az útmutatás a legjobb ismereteinket tükrözi, megbízható teszteléseinken és tapasztalatunkon alapszik.

De a specifikus munkafeltételek és alkalmazási módok miatt alapos előzetes tesztelést javasolunk minden egyedi használatot megelőzően.

Amennyiben a kartus felnyitásakor átlátszó folyadék jelenlétét észleli, tudni kell, hogy ez nem hat ki a tömítőanyag minőségére.